積層用ビニルエステル樹脂 **NK フレーク NS 樹脂**



耐蝕性能表

薬品	濃度(%)	最高使用可能温度(℃)
苛性ソーダ	5	40
	10	20
苛性カリウム	5	40
	10	20
アンモニア水	10	NR
次亜塩素酸ソーダ	5	40
	15	NR
塩酸	10	40
	20	20
硫酸	20	40
	40	20
硝酸	10	NR
蟻酸	10	20
酢酸	10	40
	30	NR
プロピオン酸	10	20
吉草酸	10	20
クエン酸	50	40
乳酸	30	40
蓚酸	24	40
ホルマリン	37	20
エチレングリコール		40
ガソリン		20
エタノール		20
中性洗剤(10%ニュービーズ)		40
食塩水	ALL	40
砂糖水	ALL	40
ブドウ糖	ALL	40
PAC(ポリ塩化アルミニウム)	ALL	40
塩化第二鉄	ALL	40
硫酸第二鉄	ALL	40

- 1) 試験片の作製は、JIS K 7070の7.1に準拠した。
- 2) NRは使用不可。
- ※この技術資料の内容については、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

CRM株式会社 2019/7/17

[1/1] *CRM CO.,LTD*